

ADEFIX® P5

клей 310 мл, 1 и 5 кг



Технические характеристики:

Основа	Дисперсионная синтетическая
Консистенция	Пастообразная
Полимеризация	Физическая полимеризация
Время высыхания в открытом виде	10 – 15 мин.
Время высыхания	около 24 часов
Плотность	1,8 г/мл
Термостойкость	от -20°C до +70°C (после затвердевания)

Изделие:

Клей ADEFIX® P5 является пастообразным клеем-шпатлевкой для приклеивания декоративных изделий NOMASTYL®, ARSTYL®

Характеристики:

Не содержит растворителей. После затвердевания сохраняет некоторую эластичность

Применение:

Приклеивание экструдированного полистирола или пенополистирола и полиуретана на стены и потолки с пористой структурой. Приклеивание пеноматериалов из экструдированного полистирола.



NMC sa оставляет за собой право обновлять линию продукции или ее технические характеристики следуя современным технологиям в любое время и без объявления заранее. Вся данная информация дана исходя из знаний компании. Если у Вас есть какие-либо вопросы относительно технических деталей, пожалуйста, свяжитесь с информационной службой **NMC sa**. Любая перепечатка или частичное воспроизводство должны быть согласованы с нашей компанией.

NMC sa
Gert-Noël-Straße - B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 85 11
E-Mail: info@nmc.eu

www.nmc.eu



ADEFIX® P5

клей 310 мл, 1 и 5 кг

**Упаковка:**

Цвет: бежевый

Тара: картриджи емкостью 310 мл, банки массой 1 и 5 кг

Срок хранения:

24 месяца в запечатанной упаковке в сухом прохладном месте, при температуре от +5°C до +25°C

Опорная поверхность:

Тип: пористые поверхности, напр., кирпич, бетон, штукатурка

Условия: чистые, сухие, обезжиренные

Способ использования:

Нанесение: с помощью пистолета (картридж) или шпателем. Нанесите клей на приклеиваемую поверхность изделия, наложите изделие на опорную поверхность и сильно прижмите к ней.

Температура нанесения: от +5°C до +30°C

Вещество для очистки: вода

Стыки: обеспечьте зазор от 2 до 3 мм между профилями.

Меры предосторожности:

Соблюдайте обычную производственную гигиену.

Примечание:

Рекомендуется использовать для пористых поверхностей.